

WERKSTOFFDATENBLATT

PE- UHMW CleanStat (TIVAR® CleanStat) - Polyethylen ultrahochmolekular antistatisch modifiziert

Richtwerte der physikalischen Eigenschaften im Normklima (+23°C / 50% r.F.)

Eigenschaften	Prüfmethoden	Einheiten	Werte
Farbe	-		schwarz
Mittlere molare Masse (mittleres Molekulargewicht - (1))	-	10 ⁶ g/cm ³	5
Dichte	ISO 1183-1	g/cm ³	0,94
Wasseraufnahme bei Sättigung in Wasser von 23°C	-	%	0,03
Thermische Eigenschaften (2)			
Schmelztemperatur (DSC, 10°C/min)	ISO 11357-1/-3	°C	135
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C	-	W/(K.m)	0,40
Mittlere thermischer Längenausdehnungszahl 23°-100°C		m/(m.K)	200 x 10 ⁻⁶
Wärmeformbeständigkeitstemperatur			
- Methode A: 1,8 MPa	ISO 75-1/-2	°C	42
Vicat-Erweichungstemperatur - VST/B50	ISO 306	°C	80
Obere Gebrauchstemperatur in Luft			
- kurzzeitig (4)	-	°C	120
- dauernd während 20.000 h (5)	-	°C	80
Untere Gebrauchstemperatur (6)	-	°C	-150 (6)
Brennverhalten (7)			
- Sauerstoff-Index (LOI)	ISO 4589-1/-2	%	<20
- nach UL 94 (Dicke 6 mm)	-	-	HB
Mechanische Eigenschaften bei 23°C (8)			
Zugversuch (9)			
- Streckspannung (10)	ISO 527-1/-2	MPa	19
- Streckdehnung (10)	ISO 527-1/-2	%	15
- Bruchdehnung (10)	ISO 527-1/-2	%	>50
- Zug-Elastizitätsmodul (11)	ISO 527-1/-2	MPa	750
Druckversuch (12)			
- Druckspannung bei 1/2/5% nomineller Stauchung (11)	ISO 604	MPa	6,5 / 10,5 / 17
Charpy Schlagzähigkeit (14)	ISO 179-1/eU	kJ/m ²	ohne Bruch
Charpy Kerbschlagzähigkeit	ISO 179-1/eA	kJ/m ²	110P
Charpy Kerbschlagzähigkeit (14° Spitzkerbe beidseitig) (15)	ISO 11542-2	kJ/m ²	120
Kugeldruckhärte (15)	ISO 2039-1	N/mm ²	33
Shore Härte D (15s) - (15)	ISO 2039-2	-	60
Relativer Volumenverlust bei einem Abriebversuch nach dem "Sand-Wasser-Aufschlamm"-Verfahren: TIVAR® 1000 = 100	ISO 15227	-	85
Elektrische Eigenschaften bei 23°C			
Durchschlagfestigkeit (16)	IEC 60243-1	kV/mm	-
Spezifischer Durchgangswiderstand	IEC 60093	Ohm.cm	-
Spezifischer Oberflächenwiderstand	IEC 60093	Ohm	< 10 ⁷
Dielektrizitätszahl ε _r - bei 100 Hz	IEC 60250	-	-
- bei 1 MHz	IEC 60250	-	-
Dielektrischer Verlustfaktor tan δ - bei 100 Hz	IEC 60250	-	-
- bei 1 MHz	IEC 60250	-	-
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI)	IEC 60112	-	-

Anmerkungen:

(1) Es handelt sich um die mittlere molare Masse der für die Herstellung dieses Materials verwendeten PE-UMW-Rohstoffe (ungeachtet der Zusatzstoffe). Berechnet nach der Margolies-Gleichung $M=0,37 \cdot 10^4 \cdot [\eta]^{1,49}$, wobei $[\eta]$ die Grenzviskosität ((Staudinger-Index) ist., bestimmt aus einer Viskositätsmessung nach ISO 1628-3:2001., wobei Dekahydronaphtin als Lösemittel verwendet in einer Konzentration von 0,0002 g/cm³ wird.

(2) gemessen an 1 mm dicken Probekörpern

(3) Die Werte stammen zum größten Teil von Rohstoffherstellern oder einschlägigen Publikationen.

(4) Gültig für Anwendungen bei wenigen Stunden mit geringer oder keiner mechanischen Belastung.

(5) Nach dieser Zeitspanne ist die Zugfestigkeit auf ca. 50% des Ausgangswerts (gemessen bei +23°C) abgefallen. Die oberen Gebrauchstemperaturen berücksichtigen den mit dem thermisch-oxidativen Abbau einhergehenden Eigenschaftsverlust. Die höchstzulässige Gebrauchstemperatur ist primär abhängig von Dauer und Größe der mechanischen Belastung.

(6) Wegen des Rückgangs der Schlagzähigkeit bei abnehmenden Temperaturen wird die untere Gebrauchstemperatur in der Praxis besonders durch die Größe der auf das Material einwirkenden Stoßbeanspruchungen bestimmt. Der Wert basiert auf ungünstigen Stoßbeanspruchungen und ist nicht als absolut praktische Grenze zu betrachten.

(8) Die Einschätzung erfolgt aus Angaben der Rohstoffhersteller und Publikationen. Für TIVAR® CleanStat-Halbzeuge liegt keine "UL-File-Number" vor. Aus dem Wert darf nicht auf das tatsächliche Brandverhalten bei Brand geschlossen werden.

(9) Die für die mechanischen Eigenschaften aufgeführten Werte sind mittlere Werte, die von Versuchen mit Probekörpern, die aus Platten (Dicke 30 mm) herausgearbeitet wurden, stammen.

(9) Probekörper. Typ 1 B

(10) Prüfgeschwindigkeit 50 mm/min

(11) Prüfgeschwindigkeit: 1 mm/min

(12) Probekörper: Zylinder Ø 8 x 16 mm

(13) Pendelschlagwerk: 15 J

(14) Pendelschlagwerk 25 J

(15) Gemessen an 10 mm dickem Probekörpern.

(16) Elektrodenanordnung: zwei koaxiale Zylinder Ø 25 / Ø 75 mm, in Transformatorenöl nach IEC 60296, gemessen an 1 mm dicken Scheiben.

WERKSTOFFDATENBLATT

Kudernak GmbH Paul-Ehrlich-Str. 17 63322 Rödermark

VERWENDUNGSZWECK UND EIGENSCHAFTEN

Für Bauteile im Lebensmittel- und Getränketechnik,
Medizintechnik, Pharmazeutik

Dieser PE-UHMW -Werkstoff ist auf die Anforderungen in der pharmazeutischen- und Nahrungsmittelindustrie abgestimmt. Die lebensmittelrechtliche Zusammensetzung ist konform FDA, EU 1935/2004 sowie EU 10/2011 und entspricht darüber hinaus den 3A Dairy Sanitary Standards. Er ist statisch ableitend modifiziert. Die typischen Vorzüge von PE-UHMW wie Abriebfestigkeit und niedriger Gleitreibungskoeffizient bleiben erhalten.

Dieses Datenblatt basiert auf den uns vorliegenden Informationen. Die aufgeführten Werte sind Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Werkstoffauswahl verwendet werden können. Die Prüfwerte liegen im Toleranzbereich der Produkteigenschaften. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollen nicht für Spezifikationszwecke oder als alleinige Grundlage für konstruktive Zwecke benutzt werden. Der Anwender ist allein verantwortlich für die Qualität und Eignung des Materials für seine Anwendung.

TIVAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Quadrant-Gruppe.