

WERKSTOFFDATENBLATT

Kudernak GmbH Paul-Ehrlich-Str. 17 63322 Rödermark

POM-C ESD (SEMITRON® ESD 225)- statisch ableitendes Polyacetal Copolymer

Richtwerte der physikalischen Eigenschaften im Normklima (+23°C / 50% r.F.)

Eigenschaften	Prüfmethoden	Einheiten	Werte
Farbe	-	-	beige
Dichte	ISO 1183-1	g/cm ³	1,33
Wasseraufnahme			
- nach 24/96h Lagerung in Wasser (1)	ISO 62	mg	292/705
	ISO 62	%	5 / 9
- bei Sättigung im Normklima 23°C/50% RF		%	0,8
- bei Sättigung im Wasser von 23°C		%	10
Thermische Eigenschaften (2)			
Schmelztemperatur (DSC, 10°C/min)	ISO 11357-1/-3	°C	165
Glasübergangstemperatur (DSC 20°C/min) (3)	ISO 11357-1/-3	°C	-
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C	-	W(K.m)	-
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient			
- mittlerer Wert zwischen 23 und 100°C	-	m/m.K	150 x 10 ⁻⁶
- mittlerer Wert zwischen 23 und 150°C	-	m/m.K	-
Wärmeformbeständigkeitstemperatur			
- Methode A: 1,8 MPa	ISO 75-1/-2	°C	-
Obere Gebrauchstemperatur in Luft			
- kurzzeitig (4)	-	°C	140
- dauernd während mindestens 20.000 h (5)	-	°C	90
Untere Gebrauchstemperatur (6)	-	°C	-50
Brennverhalten (7)			
- Sauerstoff-Index (LOI)	ISO 4589-1/-2	%	<20
- nach UL 94 (Dicke 3/6 mm)	-	-	HB / HB
Mechanische Eigenschaften bei 23°C (8)			
Zugversuch (9)			
- Streckspannung / Bruchdehnung (10)	ISO 527-1/-2	MPa	OSP/38
- Zugfestigkeit (10)	ISO 527-1/-2	MPa	38
- Streckdehnung (10)	ISO 527-1/-2	%	OSP
- Bruchdehnung (10)	ISO 527-1/-2	%	15
- Zug-Elastizitätsmodul (11)	ISO 527-1/-2	MPa	1500
Druckversuch (12)			
- Druckspannung bei 1/2/5% nomineller Stauchung (11)	ISO 604	MPa	14 / 25 / 38
Charpy Schlagzähigkeit (13)	ISO 179-1/eU	kJ/m ²	ohne Bruch
Charpy Kerbschlagzähigkeit (13)	ISO 179-1/eA	kJ/m ²	8
Kugeldruckhärte (14)	+	ISO 2039-1	N/mm ² 70
Härte Rockwell (14)	+	ISO 2039-2	- R 106
Elektrische Eigenschaften bei 23°C			
Durchschlagfestigkeit (15)	IEC 60243-1	kV/mm	-
	IEC 60243-1	kV/mm	20
Spezifischer Durchgangswiderstand	IEC 60093	Ohm.cm	10 ⁹ - 10 ¹¹
Spezifischer Oberflächenwiderstand	ANSIE/ESD STM 11.11	Ohm.cm	10 ⁹ - 10 ¹¹
Dielektrizitätszahl _r - bei 100 Hz	IEC 60250	-	-
- bei 1 MHz	IEC 60250	-	4,3

Anmerkungen:

- (1) ISO 62, Verfahren 1, mit Scheibe Ø 50 x 3 mm
- (2) Die Werte stammen zum größten Teil von Rohstoffherstellern oder einschlägigen Publikationen.
- (3) Für diese Eigenschaft werden Werte für amorphe und nicht für teilkristalline Werkstoffe aufgeführt.
- (4) Gültig für Anwendungen bei wenigen Stunden mit geringer oder keiner mechanischen Belastung.
- (5) Nach diesen Zeitspannen ist die Zugfestigkeit auf ca. 50% des Ausgangswerts (gemessen bei +23°C) abgefallen. Die oberen Gebrauchstemperaturen berücksichtigen den mit dem thermisch-oxidativen Abbau einhergehenden Eigenschaftsverlust. Die höchstzulässige Gebrauchstemperatur ist primär abhängig von Dauer und Größe der mechanischen Belastung.
- (6) Wegen des Rückgangs der Schlagzähigkeit bei abnehmenden Temperaturen wird die untere Gebrauchstemperatur in der Praxis besonders durch die Größe der auf das Material einwirkenden Stoßbeanspruchungen bestimmt. Der Wert basiert auf ungünstigen Stoßbeanspruchungen und ist nicht als absolut praktische Grenze zu betrachten.
- (7) Die Einschätzung erfolgt aus Angaben der Rohstoffhersteller und Publikationen. Für Semitron® ESD-Halbzeuge liegt keine "UL-File-Number" vor. Aus dem Wert darf nicht auf das tatsächliche Brandverhalten bei Brand geschlossen werden.
- (8) Die für die mechanischen Eigenschaften aufgeführten Werte sind größtenteils an Probekörpern, die aus Rundstäben Ø 40-60 mm, der in Extrusionsrichtung zwischen Kern und Außendurchmesser herausgearbeitet wurde, durchgeführt - (Ausnahme Härteprüfung). Es wurden jeweils mittlere Werte der Versuche übernommen.
- (9) Probekörper: Typ 1 B
- (10) Prüfgeschwindigkeit: 50 mm/min (gewählt nach ISO 10350-1 in Abhängigkeit der Versagensart des Materials - zäh oder spröde)
- (11) Prüfgeschwindigkeit: 1 mm/min
- (12) Probekörper: Zylinder Ø 8 x 16 mm
- (13) Pendelschlagwerk: 4 J
- (14) Gemessen an 10 mm dicken Scheiben, in der Mitte zwischen Kern und Außendurchmesser
- (15) Elektrodenanordnung: zwei koaxiale Zylinder Ø 25 / Ø 75 mm, in Transformatorenöl nach IEC 60296, gemessen an 1 mm dicken Scheiben.

OSP = ohne Streckpunkt

WERKSTOFFDATENBLATT

VERWENDUNGSZWECK UND EIGENSCHAFTEN

Für Bauteile in der Fördertechnik, Haltevorrichtungen, in der Herstellung von Silizium-Wafern, Festplatten und Leiterplatten.

POM-C ESD ist mit Antistatika ausgerüstet und statisch ableitend eingestellt. Probleme, die durch Entladungen an Maschinen oder Maschinenteilen entstehen, werden vermieden.

POM-C ist ein steifer, fester Werkstoff mit hoher Zähigkeit und guten Gleiteigenschaften

Dieses Datenblatt basiert auf den uns vorliegenden Informationen. Die aufgeführten Werte sind Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Werkstoffauswahl verwendet werden können. Die Prüfwerte liegen im Toleranzbereich der Produkteigenschaften. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollen nicht für Spezifikationszwecke oder als alleinige Grundlage für konstruktive Zwecke benutzt werden. Der Anwender ist allein verantwortlich für die Qualität und Eignung des Materials für seine Anwendung.

SEMITRON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Quadrant-Gruppe.